

HYDRO FIX - Montážní lepidlo

Hydro FIX je lepidlo pro obecné použití, které neobsahuje rozpouštědla, a je vhodné pro lepení běžných absorpčních stavebních materiálů při dokončovacích a renovačních pracích v bytech, v kancelářích a v průmyslových budovách. Lepidlo je vhodné pro aplikace v interiéru i exteriéru. Hydro FIX vytváří po vytvrzení pružný, pevný a transparentní spoj. Lepidlo se vyznačuje vynikající přilnavostí k typickým stavebním a dokončovacím materiálům, jako jsou polystyrén, keramické dlaždice, dřevo, kovové a plastové komponenty, panely a PU pěna, minerální vlna.

VÝHODY

- transparentní spoj
- šetrné k životnímu prostředí
- nehořlavé složení
- vynikající přilnavost ke všem typům stavebních ploch
- tepelně odolné
- vytváří pevný a trvanlivý lepený spoj
- snadno se aplikuje
- odolné vůči vlhkosti

Typické aplikace

- obkladové desky, sádkokartony a polyuretanové římsy
- tepelná a akustická izolace (včetně polystyrénu)
- sokly a prahy
- dekorativní a zakončovací prvky z PVC a polystyrénu a různé dřevěné prvky
- lišty, panely, plastové a dřevěné obložení

TECHNICKÁ DATA

Před vytvrzením:

Složení:	akrylová disperze
Barva a konzistence:	Bílá pasta – před vytvrzením / Transparentní po vytvrzení
Hustota:	přibližně 1,0 g/cm ³
Aplikační teplota:	+10°C až +30°C
Pracovní čas:	20-30 min. (dle podmínek)
Celkové vytvrzení:	až 72 hodin
Spotřeba:	200-300 g/m ²
Hořlavost:	nehořlavé

Po vytvrzení:

Obsah sušiny:	52 %
Tepelná odolnost spoje:	od -20°C do +60°C
Pevnost lepeného spoje:	35 kg/cm ²

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava povrchu – Plochy musí být rovné, suché, hladké, zbavené prachu, volných částic, mastnoty, oleje, laku, vosku, zbytků sádky a jiných materiálů, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu lepeného spoje.

Aplikace – Konec tuby odříznout nad závitem a našroubovat aplikační špičku. Špičku seříznout dle požadavku šíře spáry nebo tloušťky nanášeného lepidla. Kartuši vložit do aplikační pistole. Lepidlo nanést v pruzích nebo plošně na podklad, který bude lepen. Oba povrchy spojit a pevně a rovnoměrně přitlačit. Nenanášet více lepidla, než lze zpracovat během 20 – 30 minut. Jedna z lepených ploch musí být absorpční.

Doporučujeme provádět před vlastním lepením předběžnou zkoušku.

Čištění – Před vytvrzením čistit vodou. Po vytvrzení pouze mechanicky.

Poznámky – Před vytvrzením zabránit kontaktu s vodou. HydroFIX není vhodný pro lepení PE, PP, Teflonu a bitumenu. Všechny parametry jsou uváděny pro teplotu 20 °C a relativní vlhkost 50 %. Za jiných podmínek je třeba počítat s kratší nebo delší dobou pro lepení a dobou vytvrzení lepidla.

LOGISTICKÉ INFORMACE

kód produktu	Obsah	balení	počet v krabici	standardní počet na EUR paletě
	310 ml	transparentní	tuba	12

Záruční doba je 12 měsíců od data výroby, jeli lepidlo skladováno v originálním neotevřeném obalu. Skladovat při teplotách od +5 °C do +30°C na suchém místě. Chránit před mrazem.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.